



EcoMix 35


Miscela semipronta strutturale leggera per solette collaboranti di rinforzo



EcoMix35 è una miscela semipronta costituita da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivi: il prodotto ideale per realizzare solette collaboranti strutturali e getti di rinforzo alleggeriti con eccellenti caratteristiche termo isolanti.

EcoMix35 può essere applicato con le stesse modalità e le stesse attrezzature utilizzate per i tradizionali massetti in sabbia e cemento: si impasta con cemento, acqua e additivi in pompa per massetti.

EcoMix 35 trova impiego su solai in laterocemento, legno e laterizio. Devono essere previste armature, distanziali e collegamenti.



Voce di capitolato

Massetto semipronto alleggerito per getti strutturali con spiccate qualità termoisolanti costituito da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivi. Peso 1.800 kg/m³, Rck 35 e lambda 0,15.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1800 kg/m ³
Resistenza compressione	Rck 35
Conduttività termica	$\lambda = 0,55$
Modulo elastico certificato	E= 15200 N/mm ²
Comportamento al fuoco	Classe A2
Resa	96,0%
Quantità del cemento per m3	350 kg
Confezione	Big Bag 1 m ³

Certificazioni e prove di laboratorio

Determinazione della resistenza a compressione secondo la **normativa UNI EN 12390/3**.



Massetti Ecoplast
ECOMIX
RII-PRC0071-18

B 34 %
recycled

RE
MADE
IN ITALY
www.remadeinitaly.it

I rapporti di prova
sono scaricabili sul sito
www.ecoplastnord.it

• Utilizzabile in esterni